

51

Int. Cl. 2:

C 07 D 249/08

C 08 K 5/34

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES



PATENTAMT

2-sided  
DE 28 12 252 A 1

11

# Offenlegungsschrift 28 12 252

21

Aktenzeichen:

P 28 12 252.3

22

Anmeldetag:

21. 3. 78

43

Offenlegungstag:

4. 10. 79

30

Unionspriorität:

32

33

31

54

Bezeichnung:

1,2,4-Triazol-blockierte Polyisocyanate als Vernetzer für  
Lackbindemittel

71

Anmelder:

Bayer AG, 5090 Leverkusen

72

Erfinder:

Wegner, Christian, Dr., 5000 Köln; Müller, Hanns-Peter, Dr.,  
5090 Leverkusen; Kreuder, Hans-Joachim, Dr., 4150 Krefeld

DE 28 12 252 A 1

Patentansprüche

1. Verbindungen mit 2 bis 4 1,2,4-Triazol-blockierten Isocyanatgruppen, vorzugsweise mit einem Schmelzpunkt von 50 bis 220°C, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein mittleres Molekulargewicht von 306 bis ca. 1000 aufweisen.
2. Lackbindemittel, insbesondere Pulverlackbindemittel, auf Basis von Polyhydroxylverbindungen, dadurch gekennzeichnet, daß sie die Verbindungen nach Anspruch 1 als Vernetzer enthalten.

ORIGINAL INSPECTED

Le A 18 668

909840/0071

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  
Zentralbereich  
Patente, Marken und Lizenzen

5090 Leverkusen, Bayerwerk  
Pv-by

20. März 1978

1,2,4-Triazol-blockierte Polyisocyanate als Vernetzer  
für Lackbindemittel

Die vorliegende Erfindung betrifft neue blockierte Polyisocyanate sowie Lackbindemittel, insbesondere Pulverlackbindemittel, welche diese blockierten Polyisocyanate als Vernetzer enthalten.

- 5 Die Herstellung von blockierten Polyisocyanaten ist bekannt (vgl. z.B. Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band XIV/2, 4. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1963, Seiten 61-70). Von den zahlreichen in der Literatur beschriebenen Blockierungsmitteln für
- 10 organische Polyisocyanate haben nur wenige technische Bedeutung erlangt. Für lösungsmittelhaltige Einbrennlacke ist die Verkappung mit Malonsäure- und Acetessigsäureestern gebräuchlich (z.B. DE-PS 756 058), während Pulverlackvernetzer nach den Verfahren des Standes der
- 15 Technik im allgemeinen mit Lactamen oder Phenolen blockiert werden (z.B. DE-AS 1 957 483 und DD-PS 55 820).

Le A 18 668

909840/0071

- Keine dieser Verbindungen erfüllt jedoch die an Verkappungsmittel gestellten Forderungen in idealer Weise. Bei Malon- und Acetessigestern ist zwar die Rück-
- 5 spalttemperatur niedrig ( $120-130^{\circ}\text{C}/30$  Minuten); aufgrund ihrer relativ hohen Molekulargewichte werden jedoch große Gewichtsmengen dieser Substanzen benötigt, oder - anders ausgedrückt - der Gewichtsanteil der verkappten NCO-Gruppen wird deutlich herabgesetzt. Außerdem ist die
- 10 Vergilbungsresistenz beim Einbrennen bei solchen Systemen oft nicht gegeben. Der Einsatz von Phenolen als Blockierungsmittel ist aufgrund der physiologischen Eigenschaften und der Geruchsbelästigung dieser Verbindungen begrenzt, während bei Anwendung von  $\epsilon$ -Caprolactam als
- 15 Blockierungsmittel zur vollständigen Vernetzung hohe Einbrenntemperaturen (mindestens ca.  $160^{\circ}\text{C}/30$  Minuten) angewandt werden müssen.

- Eine Eigenart des elektrostatischen Pulversprühverfahrens ist es, daß an einigen Stellen (auf horizontalen
- 20 Flächen, in Ecken und Winkeln) dickere Schichten als auf dem restlichen Substrat gebildet werden. Sobald die Schichtdicke aber einen Grenzwert - im allgemeinen  $120-150 \text{ m/u}$  - überschreitet, stellen sich beim Einbrennen an diesen Stellen leicht Oberflächenstörungen ein. Man trifft
- 25 deshalb häufig die Erscheinung an, daß ein im großen und ganzen ausgezeichnet beschichteter Gegenstand an einigen Stellen eine - meist durch Blasenbildung - verunstaltete Lackierung aufweist.

- 4 -

. 4 .

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, daß die Eigenschaften der Pulverlackbindemittel des Standes der Technik noch weiter verbessert werden, wenn als Vernetzer Verbindungen enthaltend 2 bis 4 1,2,4-Triazol-blockierten Isocyanatgruppen, vorzugsweise mit einem Schmelzpunkt zwischen 50 und 220°C, und einem mittleren Molekulargewicht von 306 bis 1000 eingesetzt werden.

Außerdem wurde gefunden, daß sich diese Bindemittel auch in hervorragender Weise zur Herstellung lösungsmittelhaltiger Einbrennlacke eignen.

In der US-PS 3 248 398 wird die Blockierung von Monoisocyanaten mit H-N-Gruppierungen aufweisenden heterocyclischen Verbindungen beschrieben, wobei die blockierten Monoisocyanate zur Imprägnierung von Textilien und Papier empfohlen werden. Unter der langen Liste der aufgezählten heterocyclischen Verbindungen findet sich auch 1,2,4-Triazol. Hieraus kann jedoch keine Anregung hergeleitet werden, daß mit diesem speziellen Triazol blockierte Polyisocyanate besonderer Eigenschaften aufweisen, aufgrund derer sie insbesondere als Vernetzer für Polyurethan-Pulverlacke geeignet sind.

Gemäß der US-PS 3 721 645 können NCO-Gruppen aufweisende Präpolymere, die mit Triazolen, z.B. 1,2,4-Triazol, umgesetzt worden sind, als Überzugsmittel, Spritzgußharze, PVC-Zusätze, Rotationsgußharze und Wirbelsinterpulver (Sp. 3, Z. 63-67; Sp. 4, Z. 3) eingesetzt werden. Sie weisen den Vorteil auf, bei relativ hohen Temperaturen

zu schmelzen, aber bereits bei relativ niedrigen Temperaturen auszuhärten (Sp. 4, Z. 5-9, 30-35). Besonders geeignete Ausgangsverbindungen sollen Wasserstoff-aktive Verbindungen mit einem Molekulargewicht von 1000 aufwärts sein (Sp. 3, Z. 59-63). Die Umsetzung von Polyisocyanat, Wasserstoff-aktiver Verbindung und Triazol kann nach der Präpolymer-Methode oder im Eintopfverfahren erfolgen (Sp. 2, Z. 38-44).

10 Sollen die Produkte der US-PS 3 721 645 als Pulverlackbindemittel eingesetzt werden, so ist aufgrund des relativ hohen Molekulargewichts und der damit verbundenen hohen Schmelzviskosität mit Verlaufsschwierigkeiten beim Einbrennen zu rechnen.

15 Gegenstand der Erfindung sind daher Verbindungen mit 2 bis 4 1,2,4-Triazol-blockierten Isocyanatgruppen, vorzugsweise mit einem Schmelzpunkt von 50 bis 220°C, insbesondere 70 bis 200°C, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein mittleres Molekulargewicht von 306 bis ca. 1000 aufweisen.

20 Das mittlere Molekulargewicht wird dampfdruckosmometrisch in Aceton als Lösungsmittel bestimmt.

Weiterer Gegenstand der Erfindung sind Lackbindemittel, insbesondere Pulverlackbindemittel, auf Basis von Polyhydroxylverbindungen, wobei diese Lackbindemittel die 1,2,4-Triazol-blockierten Verbindungen als Vernetzer enthalten.

25 Als Ausgangsmaterialien zur Herstellung der erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate können die an sich bekannten Polyisocyanate der Polyurethanchemie dienen. Diese bekannten Polyisocyanate weisen im allgemeinen 2-4 Iso-

cyanatgruppen und ein Molekulargewicht im Bereich von 168 bis ca. 850 auf. Es handelt sich hierbei entweder um einfache Polyisocyanate, wie z.B. Hexamethylen-diisocyanat, 2,4-Diisocyanatotoluol, 2,6-Diisocyanatotoluol, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan (= Isophorondiisocyanat = IPDI), 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan, 2,4'-Diisocyanatodiphenylmethan oder um Biuretgruppen oder Urethangruppen aufweisende Derivate derartiger Diisocyanate. Zu den in diesem Zusammenhang in erster Linie interessanten Biuretgruppen aufweisenden Derivaten gehören vor allem Polyisocyanate der in der US-PS 3 124 605 beschriebenen Art, d.h. Homologengemische, wie sie bei der Biuretisierung von Hexamethylen-diisocyanat anfallen und aus Tris-(isocyanatohexyl)-biuret und höheren Homologen dieses Polyisocyanats bestehen. Auch diese Biuretpolyisocyanate weisen eine mittlere NCO-Funktionalität zwischen 3 und 4 und ein mittleres unter 850 liegendes Molekulargewicht auf. Zu den geeigneten Urethangruppen aufweisenden Derivaten der oben beispielhaft genannten Diisocyanate gehören insbesondere deren Umsetzungsprodukte mit unterschüssigen Mengen an aliphatischen Diolen oder Triolen des Molekulargewichtsbereichs 62-200, wie z.B. Äthylenglykol, 1,2-Propandiol, 1,3-Propandiol, 1,2-Butandiol, Tetramethylenglykol, Hexamethylenglykol, Diäthylenglykol, Trimethylolpropan oder Glycerin. Bei der Herstellung dieser Urethan-modifizierten Derivate der obengenannten Diisocyanate werden die Diisocyanate mit den beispielhaft genannten mehrwertigen Alkoholen in Mengenverhältnissen zur Reaktion gebracht, die einem NCO/OH-Äquivalentverhältnis

- 8 -

. 7.

von mindestens 2:1, vorzugsweise 2:1 bis 20:1 entsprechen. Auch die so erhältlichen Urethan-modifizierten Polyisocyanate weisen NCO-Funktionalitäten von 2 bis 4, vorzugsweise 2 bis 3, und (mittlere) Molekulargewichte von unter  
5 850 auf.

Reaktionspartner für die beispielhaft genannten Polyisocyanate zur Herstellung der erfindungsgemäß blockierten Polyisocyanate ist das erfindungswesentliche Blockierungsmittel 1,2,4-Triazol. Das erfindungswesentliche Blockie-  
10 rungsmittel wird vorzugsweise als alleiniges Blockierungsmittel verwendet. Denkbar ist jedoch auch die gleichzeitige Mitverwendung anderer an sich bekannter Blockierungsmittel, wie z.B.  $\epsilon$ -Caprolactam oder beliebiger Phenole.

Die Umsetzung der Ausgangspolyisocyanate mit dem Blockierungsmittel kann in Gegenwart aprotischer, d.h. gegen-  
15 über Isocyanatgruppen, inerten Lösungsmittel oder in der Schmelze erfolgen. Geeignete Lösungsmittel sind z.B. Äthylacetat, Butylacetat, Aceton, Methyläthylketon, Methylisobutylketon, Tetrahydrofuran oder Dioxan. Die  
20 Blockierungsreaktion erfolgt im allgemeinen im Temperaturbereich von 40 bis 160, vorzugsweise 60 bis 130 °C. Bei Reaktionstemperaturen oberhalb 60°C kann die Um-  
setzung in Abwesenheit von Katalysatoren durchgeführt werden und ist in den meisten Fällen bereits nach 30-60  
25 Minuten beendet. Das Blockierungsmittel wird vorzugsweise in mindestens äquivalenter Menge eingesetzt. Oft empfiehlt sich zur vollständigen Verkappung einge-  
führter überschüssiger Isocyanatgruppen ein Überschuß. Bei der erwähnten, jedoch nicht bevorzugten Mitverwendung anderer Blockierungsmittel wird das 1,2,4-



Triazol auf jeden Fall in solchen Mengen mitverwendet, daß in den erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanaten pro Molekül mindestens zwei 1,2,4-Triazol-blockierte Isocyanatgruppen vorliegen.

- 5 Bei Verwendung der beispielhaft genannten Urethan-modifizierten Polyisocyanate als Ausgangsmaterial kann deren Herstellung sowie deren Blockierung in einer einstufigen Reaktion erfolgen und zwar dergestalt, daß man das nicht urethanmodifizierte Diisocyanat mit einem Gemisch aus
- 10 Blockierungsmittel und einem oder mehreren der beispielhaft genannten Polyole zur Reaktion bringt. Auch bei dieser Ausführungsform der Herstellung der erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate gelten die oben gemachten Ausführungen bezüglich der Mengenverhältnisse der Reaktions-
- 15 partner, wobei die Angaben bezüglich des Verhältnisses zwischen NCO-Gruppen und NH-Gruppen sich selbstverständlich nur auf diejenigen NCO-Gruppen beziehen, die nicht für die Reaktion mit den Hydroxylgruppen benötigt werden.

- Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Produkte kann
- 20 sowohl das Blockierungsmittel vorgelegt und das zu blockierende Polyisocyanat in das vorgelegte Blockierungsmittel gegeben als auch umgekehrt verfahren werden, dergestalt, daß das Blockierungsmittel gegebenenfalls zusammen mit dem Alkohol zur Modifizierung des Ausgangs-
- 25 isocyanats dem vorgelegten Ausgangsisocyanat zudosiert wird. Bei Verwendung als Gemisch aus Polyol und Triazol zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen ist es besonders vorteilhaft, dieses Gemisch durch Erwärmen in eine klare Schmelze umzuwandeln, die dann mittels
- 30 eines dampfbeheizten Tropftrichters zu dem Isocyanat dosiert wird.

- 8 -

.9.

Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen in Gegenwart eines Lösungsmittels für die Ausgangsmaterialien kristallisieren die blockierten Polyisocyanate oft aus und können durch einfaches Filtrieren als Festsubstanz ge-  
5 wonnen werden.

Im allgemeinen weisen aus definierten Ausgangsmaterialien hergestellte erfindungsgemäße Verbindungen ein genau definiertes Molekulargewicht und einen scharfen Schmelzpunkt auf. Bei Verwendung von Polyisocyanatgemischen  
10 und/oder von Gemischen aus verschiedenen Blockierungsmitteln, insbesondere bei Verwendung der beispielhaft genannten Biuret- oder Urethan-modifizierten Ausgangsisocyanate zur Herstellung der erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate handelt es sich bei letzteren  
15 um Gemische verschiedener Verbindungen des angegebenen mittleren Molekulargewichts.

Die erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate stellen wertvolle Vernetzer für Polyhydroxylverbindungen dar und eignen sich insbesondere in Kombination mit Polyhydroxylverbindungen eines über 50°C, vorzugsweise zwischen 60 und  
20 120°C, liegenden Erweichungspunkts als Hitze-vernetzbares

- 8 -

. 10 .

Zweikomponenten-Bindemittel für Pulverlacke. Hierbei ergeben sich bei Verwendung der erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate insbesondere folgende Vorteile:

1. Wegen des niederen Molekulargewichts des 1,2,4-Triazol  
5        werden nur relativ geringe Mengen des Blockierungsmittels zur Blockierung der Isocyanatgruppen benötigt, so daß der Gewichtsanteil des bei der Vernetzung abspaltenden Blockierungsmittels relativ gering bleibt.
2. Das erfindungswesentlich Blockierungsmittel ist  
10       physiologisch weit weniger bedenklich als andere Blockierungsmittel des Standes der Technik.
3. Der vergleichsweise hohe Schmelzpunkt der erfindungs-  
gemäßen blockierten Polyisocyanate macht sie insbe-  
sondere für Überzüge geeignet, die nach dem Wirbel-  
15       sinter- oder elektrostatischen Pulversprüh-Verfahren (EPS-Verfahren) appliziert und anschließend einer thermischen Behandlung unterworfen werden. So ist es beispielsweise bei Einsatz des Isophorondiisocyanats als Isocyanatkomponente nicht notwendig, dieses, wie  
20       beispielsweise in der DE-AS 2 215 080 beschrieben, unter Verlust von etwa der Hälfte der Isocyanatgruppen zu modifizieren, es genügt vielmehr, nur etwa 15 % der Isocyanatgruppen des IPDI durch mehrwertige  
25       Alkohole zu verlängern, um eine ausreichende Riesel-  
fähigkeit der Pulver zu gewährleisten.

. 11.

4. Vorteilhaft ist ferner die vergleichsweise niedrige Einbrenntemperatur von ca. 150°C beim Verarbeiten der, erfindungsgemäß blockierte Polyisocyanate als Vernetzer enthaltenden, Pulverlacke.
- 5 Bei der Verwendung der erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate kommen diese im allgemeinen in solchen Mengen zum Einsatz, daß für jede gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähige Gruppe des Bindemittels 0,8 bis 1,2, vorzugsweise ca. 1, blockierte Isocyanatgruppe der
- 10 erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate zur Verfügung steht.

Darüber hinaus wird die Art der erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate und/oder die Art der Komponente mit gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen bei

15 der erfindungsgemäßen Verwendung so gewählt, daß das gebrauchsfertige Bindemittel einen oberhalb 40°C, vorzugsweise zwischen 40 und 100°C, liegenden Schmelzpunkt bzw. -bereich aufweist, d.h. innerhalb dieses Temperaturbereichs zu einer filmbildenden Flüssigkeit schmilzt.

- 20 Reaktionspartner für die erfindungsgemäßen blockierten Polyisocyanate bei deren erfindungsgemäßen Verwendung sind insbesondere beliebige organische Polyhydroxylverbindungen des bereits obengenannten Schmelz- bzw. Erweichungspunktes. Vorzugsweise werden höhermolekulare
- 25 Polyhydroxylverbindungen mit Hydroxylzahlen zwischen 40 und 250, vorzugsweise 40 und 150, eingesetzt. Beispiele derartiger Verbindungen sind hydroxylgruppenhaltige Poly-

- 11 -

. 12.

- ester, hydroxylgruppenhaltige Polyäther, hydroxylgruppenhaltige Polyurethane, hydroxylgruppenhaltige Polyesterurethane, hydroxylgruppenhaltige Urethanalkyldharze, hydroxylgruppenhaltige Acrylharze, hydroxylgruppenhaltige Epoxidharze sowie deren Gemische. Polyesterpolyole sind bevorzugt. Diese Polyesterpolyole lassen sich nach bekannten Verfahren, vorzugsweise aus cyclischen Polycarbonsäuren, wie Phthalsäure, Isophthalsäure, Terephthalsäure, Benzol-1.2.4-tricarbonsäure, 3,6-Dichlorphthalsäure, Tetrachlorphthalsäure, Tetrahydrophthalsäure, Hexahydrophthalsäure, Endomethylen-tetrahydrophthalsäure bzw. - soweit zugänglich - deren Anhydriden oder niederen Alkylestern, und Trimellithsäureanhydrid, sowie Diolen, wie Äthylenglykol, 1,2-Propandiol, 1,3-Propandiol, 1,2-Butandiol, 1,4-Butandiol, 2,2-Dimethylpropandiol, Hexandiol-2,5, Hexandiol-1,6, 4,4'-Dihydroxydicyclohexylpropan-2,2, Cyclohexandiol, Dimethylolcyclohexan, Diäthylenglykol und 2,2-Bis-[4-( $\beta$ -hydroxy-äthoxy)-phenyl]propan und Polyolen, wie Glycerin, Hexantriol, Pentaerythrit, Sorbit, Trimethyloläthan, Trimethylolpropan und Tris-( $\beta$ -hydroxyäthyl)-isocyanurat, herstellen.

- In geringen Mengen können Monocarbonsäuren, z.B. Benzoesäure, tert.-Butylbenzoesäure, Hexahydrobenzoesäure, gesättigte und/oder ungesättigte Fettsäuren, sowie acyclische Polycarbonsäuren, wie Adipinsäure, Maleinsäure und Bernsteinsäure, einkondensiert werden.

Ebenfalls geeignet, jedoch weniger bevorzugt, sind Polyvinylharze des genannten Hydroxylzahlbereichs, wie sie in an sich bekannter Weise durch Mischpolymerisation ge-

- 12 -

. 13 .

eigneter Monomeren, wie z.B. Hydroxypropyl-(meth)-acrylsäure-  
ester, Hydroxy-äthyl-(meth)-acrylsäureester, Äthylacrylat,  
Butylacrylat, 2-Äthylhexylacrylat, Methylmethacrylat, Äthyl-  
methacrylat, Butyl-methacrylat, Laurylmethacrylat, Styrol,  
5  $\alpha$ -Methylstyrol, Vinyltoluol, Acrylnitril, Acrylamid,  
Vinylacetat, Acrylsäure und Methacrylsäure, in Gegenwart  
von Initiatoren und Reglern hergestellt werden können.

Ebenfalls geeignet, jedoch weniger bevorzugt, sind die  
an sich bekannten Polyätherpolyole, falls sie den ge-  
10 nannten Bedingungen bezüglich des Schmelz- bzw. Erweichungs-  
punkts entsprechen.

Auch Polyepoxidharze, beispielsweise Umsetzungsprodukte  
von Bisphenol A mit Epichlorhydrin, können in den Pulver-  
lackbindemitteln mitverwendet werden.

15 Auch übliche Zusatzstoffe wie Pigmente, Verlaufshilfs-  
mittel, Füllstoffe und Katalysatoren, wie sie z.B. in  
der Deutschen Patentschrift 946 173 genannt sind, können  
zugemischt werden.

Die Herstellung der Filme erfolgt in der üblichen Weise.  
20 Beide Komponenten sowie die Hilfsstoffe werden beispiels-  
weise auf einem Kollergang innig vermischt und anschließend  
in einem Extruder bei 90-120°C homogenisiert. Nach Er-  
kalten wird die Masse auf eine Kornfeinheit von unter  
100  $\mu$ m gemahlen, das Pulver auf einer Pulversprühanlage  
25 auf das Substrat aufgetragen und anschließend eingebrannt.

2812252

- 13 -

• 14 •

Die mit 1,2,4-Triazol-verkappten Isocyanaten gehärteten Filme zeigen neben guten Oberflächeneigenschaften sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit, Elastizität, Ver-  
bahrungsresistenz und Wetterbeständigkeit.

Le A 18 668

909840/0071

- 14 -

. 15.

Beispiel 1Herstellung eines 1,2,4-Triazol-blockierten Isocyanats

Zu 84 g Hexamethylendiisocyanat, welches in 750 ml Essigsäureäthylester gelöst ist, werden bei Raumtemperatur  
5 portionsweise 73 g 1,2,4-Triazol gegeben. Nachdem die Hälfte des Triazols zugesetzt ist, beginnt die Abscheidung eines Niederschlages. Ist die gesamte Menge des 1,2,4-Triazols zugegeben worden, kocht man das Gemisch noch  
10 30 Minuten unter Rückfluß. Man kühlt ab und filtriert das in quantitativer Ausbeute erhaltene Reaktionsprodukt ab.

Schmp.: 175°C

Beispiel 2Herstellung eines 1,2,4-Triazol-blockierten Isocyanats

15 In einem mit Stickstoff gespülten Kolben werden 52 g 2,4-Toluylendiisocyanat in 1000 ml Aceton vorgelegt. Bei Raumtemperatur werden unter Rühren portionsweise  
20 44 g 1,2,4-Triazol zugegeben. Nachdem die Hälfte des 1,2,4-Triazols zugegeben ist, beginnt die Abscheidung eines Niederschlages. Nach Beendigung der Triazolzugabe wird das Gemisch noch 30 Minuten unter Rückfluß gekocht. Man kühlt ab und filtriert das in quantitativer Ausbeute erhaltene Reaktionsprodukt ab.

Schmp.: 206°C



- 15 -

. 16.

Beispiel 3Herstellung eines 1,2,4-Triazol-blockierten Isocyanats

250 g 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan werden in 3000 ml  
Essigester bei 60°C gelöst. 145 g 1,2,4-Triazol werden  
5 portionsweise zugegeben. Man kocht 1 Stunde unter Rück-  
fluß, kühlt ab und saugt den Niederschlag ab.

Ausbeute: 372,2 g

Schmp.: 212°C

NCO (verkappt): 21,3 %

10 Beispiel 4Herstellung eines 1,2,4-Triazol-blockierten Biuretgruppen-  
haltigen Isocyanats

Zu 400 g eines Biuretpolyisocyanats, hergestellt durch  
an sich bekannte Biuretisierung von Hexamethyldiiso-  
15 cyanat, mit einem NCO-Gehalt von 21,9 Gew.-% gibt man bei  
100°C unter Rühren portionsweise 151 g 1,2,4-Triazol, so  
daß die Temperatur nicht über 120°C ansteigt. Nach 3-  
stündigem Rühren ist kein freies Isocyanat mehr vor-  
handen. Die Masse erstarrt bei Raumtemperatur zu einem  
20 klaren hellgelben, zähen Harz. NCO (verkappt): 15,9 %;  
mittlere Funktionalität: 3.

Einbrennbedin- gungen		[Min/°C]	30/140	30/160	7/200
Dicke	[mm]		62-74	60-65	49-58
5 Glanz DIN 67 530	[nach Gard- ner 60°C]		89	88	88
Gitterschnitt DIN 53 151			0	0	0
Reverse impact	[inch x lbs)		>100	>100	>100
10 Erichsen- tiefung DIN 53 156	[mm]		8	8	8

Beispiel 13Herstellung einer Beschichtung nach dem EPS-Verfahren

- 15 47,3 Teile des in Beispiel 12 beschriebenen Polyesters,  
12,2 Teile des nach Beispiel 6 hergestellten 1,2,4-  
Triazol-verkappten Isocyanats, 39,9 Teile Titan-Weiß-  
pigment (Rutil) und 0,6 Teile eines handels-  
üblichen Verlaufmittels werden gemäß der in Beispiel 12  
20 beschriebenen Weise appliziert. Man erhält lösungsmittel-  
beständige, elastische und lichtechte Filme mit folgenden  
Werten:

Le A 18 668

909840/0071

2812252

- 21 -

- 22.

Einbrennbe- dingungen		[Min/°C]	30/150	30/160	15/180
Dicke		[mm]	62-64	52-54	58-61
5	Glanz DIN 67 530	[nach Gard- ner 60°C]	92	98	93
	Gitter- schnitt DIN 53 151		0	0	0
10	Reverse impact	[inch x lbs]	> 100	> 100	> 100
	Erichsen- tiefung DIN 53 156	[mm]	> 10	> 10	> 10

Le A 18 668

909840/0071

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**